



AB321 双组分环氧防腐底漆

产品说明	本产品是以环氧树脂为基料，改性聚酰胺为固化剂，防锈颜料、填料、助剂及溶剂等组成。具有优秀的耐化学品性和耐水性，防腐性好，和多种体系配套性佳。
产品用途	用于中至强腐蚀环境下桥梁、储罐等钢结构表面的涂装，腐蚀环境下工厂、电站等管道、设备和钢结构的涂装。
物理参数	颜色：铁红色或指定颜色 密度 (23±2℃)：1.45kg/L 体积固含量：55%±2% 标准膜厚：干膜：40 微米 湿膜：73 微米 理论涂布率：9 m ² /kg (以 40 微米干膜计) 干燥时间 (23±2℃)：表干：≤1h 实干：≤24h 完全固化：7d 闪点：26℃
施工说明	底材处理：清除表面的灰尘、油脂、水分等杂质。涂漆之前，钢铁表面必须采用喷砂除锈，除锈等级为 Sa2.5。对于分段对接处和喷砂达不到的位置，采用动力工具机械打磨除锈，除锈等级为 St3。 涂层配套：环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆等 混 合：按主漆：固化剂=5:1 (质量比，以包装标识为准) 混合，用机械搅拌方式搅拌 20 分钟至均匀。 可使用时间：6 小时 (23±2℃)，双组分混合后，应在可使用时间内用完。 稀 释 剂：环氧漆稀释剂 施工方法：无气喷涂 空气喷涂 刷涂/滚涂 稀释比率：0-10% 10-25% 0-10%



丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

涂装间隔 (23±2℃):	最 小	最 大
环氧漆	1.5 小时	1 个月
聚氨酯漆	3 小时	240 小时

工具清洗: 所有工具用完后用环氧稀释剂清洗干净。

安 全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。个人保护包括但不限于肺, 眼及皮肤的保护, 如果吞服或其他直接接触本品应立即求医。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工, 必须提供强力通风。

注意事项:

- 施工温度 (5~40) °C, 空气相对湿度小于 80%, 基材表面温度高于露点 3°C, 避免在雨、雪、雾天气中施工。
- 在涂下道涂料前, 对上道涂料的表面应清除油污、凝水、焊接溅滴和灰尘。
- 重涂间隔与环境有关, 如超过最大重涂间隔, 必须磨粗表面, 以保证层间附着力。
- 涂料应存放在 0~35°C, 通风干燥的室内仓库, 远离热源, 避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具, 施工现场及储存处应备有消防器材, 严禁明火和吸烟, 避免发生火灾。
- 本品只适用于专业用途。

包 装 12.5kg/桶

储 存 期 未开启状态下, 干燥通风处保存一年。