



ABW113 水性单组分底漆

- 产品说明** 本产品是由改性水性快干树脂、防锈颜填料、多功能助剂及水等组成。漆膜干燥速度快，韧性好，一次成膜厚，防腐蚀性优异。
- 产品用途** 用于片散以及其它金属构件、汽车零部件等的防护涂装。
- 物理参数**
- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| 颜色: | 灰色 |
| 密度 (23±2℃): | 1.25kg/L |
| 体积固含量: | 41% ± 2% |
| 标准膜厚: | 干膜: 50 微米 湿膜: 122 微米 |
| 理论涂布率: | 6.5 m ² /kg (以 50 微米干膜计) |
| 干燥时间 (23±2℃): | 表干: ≤2h 实干: ≤24h 完全固化 7d |
- 施工说明**
- 底材处理:** 清除表面的灰尘、油脂、水分等杂质。涂漆之前，钢铁表面必须采用喷砂除锈，除锈等级为 Sa2.5。对于分段对接处和喷砂达不到的位置，采用动力工具机械打磨除锈，除锈等级为 St3。
- 搅 拌:** 加水稀释前，水性单组分底漆必须充分搅拌，混合后，为了保持水性漆的均匀，持续搅拌或定时搅拌仍然很有必要
- 稀 释 剂:** 水
- 施工方法:** 淋涂 浸涂 喷涂
- 稀释比率:** 10-20% 5-10% 10-20%
- 工具清洗:** 所有工具用完后，应尽快用水清洗干净。
- 安 全:** 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。在通风良好的情况下施工本品，在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。
- 注意事项:**



丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

- 施工温度（5~40）℃，空气相对湿度小于 80%，基材表面温度高于露点 3℃，避免在雨、雪、雾天气中施工。
- 涂料应存放在 5~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具。
- 本品只适用于专业用途。

包 装 20kg/桶、200kg/桶

储 存 期 未开启状态下，干燥通风处保存一年。