



## ABW225 水性双组份丙烯酸聚氨酯面漆

- 产品说明** 本产品是由水性羟基丙烯酸分散体、多异氰酸酯，高耐候颜料、功能助剂及水等组成。漆膜可常温自干亦可低温烘烤干燥，最终漆膜丰满度好，保光保色性能优异。
- 产品用途** 用于片散以及其它金属构件、中高档汽车修补以及原厂汽车涂装等
- 物理参数**
- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 颜色:           | 各色                                 |
| 密度 (23±2℃):   | 1.15kg/L (白色)                      |
| 体积固含量:        | 40%±2% (白色)                        |
| 标准膜厚:         | 干膜: 30 微米 湿膜: 75 微米                |
| 理论涂布率:        | 11 m <sup>2</sup> /kg (以 30 微米干膜计) |
| 干燥时间 (23±2℃): | 表干: ≤2h 实干: ≤24h 完全固化 7d           |
- 施工说明**
- 底材处理:** 清除底层漆膜表面的灰尘、油脂、水分等杂质。施工之前，对底层漆膜进行打磨处理，可以明显提高层间附着力。
- 搅 拌:** 在与固化剂混合之前，水性双组份丙烯酸聚氨酯面漆必须充分搅拌，为了保持水性漆的均匀，持续搅拌或定时搅拌仍然很有必要。
- 混 合:** 按主漆: 固化剂=5:1 (质量比，以包装标识为准) 混合，用机械搅拌方式搅拌 2~3min，然后再加水稀释至可施工粘度。
- 稀 释 剂:** 水
- 施工方法:** 淋涂 喷涂
- 稀释比率:** 5-15% 5-15%
- 工具清洗:** 所有工具用完后，应尽快用水清洗干净。
- 安 全:** 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。在通风良好的情况下施工本品，在狭窄处或空气不流通处施



# 丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

---

工，必须提供强力通风。

注意事项：

- 施工温度（5~40）℃，空气相对湿度小于 80%，基材表面温度高于露点 3℃，避免在雨、雪、雾天气中施工。
- 涂料应存放在 5~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具。
- 本品只适用于专业用途。

**包 装** 20kg/桶

**储 存 期** 未开启状态下，干燥通风处保存一年。