



## AB958 水性底盘装甲

**产品说明** 本产品是由高分子水性纳米改性树脂、防锈颜填料、助剂及水等组成。  
漆膜弹性好、耐石击，隔音、隔热，防腐蚀性能优异。

**产品用途** 用于汽车底盘防护涂装。

**物理参数**

颜色:	灰色/黑色
密度 (23±2℃):	1.3kg/L
体积固含量:	50% ± 2%
标准膜厚:	干膜: 200 微米 湿膜: 400 微米
理论涂布率:	1.9 m <sup>2</sup> /kg (以 200 微米干膜计)
干燥时间 (23±2℃):	表干: ≤3h 实干: ≤24h

**施工说明** 底材处理: 清除表面的灰尘、油脂、水分等杂质。涂漆之前, 钢铁表面必须采用喷砂除锈, 除锈等级为 Sa2.5。对于分段对接处和喷砂达不到的位置, 采用动力工具机械打磨除锈, 除锈等级为 St3。

稀 释 剂: 水

施工方法: 无气喷涂

稀释比率: 0-5%

工具清洗: 所有工具用完后, 应尽快用水清洗干净。

安 全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。在通风良好的情况下施工本品, 在狭窄处或空气不流通处施工, 必须提供强力通风。

注意事项:

- 施工温度 (5~40) °C, 空气相对湿度小于 80%, 基材表面温度高于露点 3°C, 避免在雨、雪、雾天气中施工。



# 丹东安邦涂料有限公司

Paint Co., Ltd. Dandong Anbang

---

- 涂料应存放在 5~35℃，通风干燥的室内仓库，远离热源，避免日光直接照射。
- 施工人员应按规定穿戴劳保护具。
- 本品只适用于专业用途。

**包 装** 20kg/桶、1kg/罐

**储 存 期** 未开启状态下，干燥通风处保存一年。